

Verarbeitungsanleitung Beton Ciré Tiefen-Haftgrundierung

Die Beton Ciré Tiefen-Haftgrundierung ist eine wasserbasierte Grundierung auf Polymerbasis. Die Grundierung lässt sich mühelos sowohl auf Zement als auch auf Gips-Untergründe auftragen. Durch die Verwendung der Beton Ciré Tiefen-Haftgrundierung sorgen Sie für eine gute Haftung zwischen dem Untergrund und Beton Ciré.

Vorteile Beton Ciré Tiefen-Haftgrundierung

Benutzerfreundlich

Die Beton Ciré Tiefen-Haftgrundierung kann mühelos mit einer Mikrofaserwalze für größere Flächen aufgetragen werden, während sie auch für die Arbeit mit einem Pinsel auf kleineren Flächen geeignet ist. Diese Vielseitigkeit macht das Auftragen zu einer einfachen und effizienten Aufgabe, unabhängig von der Größe der zu behandelnden Oberfläche.

Einfache Vorbereitung

Mit der Beton Ciré Tiefen-Haftgrundierung wird die Vorbereitung Ihrer Oberfläche mit Beton Ciré zu einem einfachen Schritt. Diese Grundierung schafft eine Grundlage, die die Haftung und Haltbarkeit von Beton Ciré fördert, was zu einem professionellen Endergebnis führt.

Optimale Haftung

Unsere Beton Ciré Tiefen-Haftgrundierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung einer perfekten Bindung zwischen der Oberfläche und unserem Beton Ciré. Diese verbesserte Haftung sorgt nicht nur für ein langanhaltendes Finish, sondern minimiert auch das Risiko von Ablättern oder Abplatzen des Materials.

Beton Ciré Tiefen-Haftgrundierung auftragen

Verbrauch

Mit 1 Liter Grundierung können Sie 10 m² Fläche grundieren, ohne das Produkt zu verdünnen. Wenn Sie es mit einer stark saugenden Oberfläche zu tun haben, sollten Sie in Betracht ziehen, die Grundierung im Verhältnis 1:1 zu verdünnen.

Untergrund

Es ist wichtig, den Untergrund gut vorzubereiten, indem Sie sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und staubfrei ist, bevor Sie die Grundierung mit einer Mikrofaserwalze oder einem Pinsel auftragen.

Lagerung

Bewahren Sie die Beton Ciré-Tiefen-Haftgrundierung an einem kühlen und trockenen Ort auf. Achten Sie darauf, dass sie nicht Frost ausgesetzt ist. Die Beton Ciré-Grundierung hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten, wenn sie trocken und ungeöffnet bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C gelagert wird. Achten Sie darauf, dass die Beton Ciré Grundierung immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird

Tipps

- Die Grundierung vor dem Gebrauch gut schütteln.
- Das Auftragen einer Schicht der Beton Ciré-Grundierung reicht aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den Untergrund sorgfältig vorbereiten, bevor Sie mit dem Auftragen unseres Betons Ciré beginnen.
- Es ist wichtig, dass der Untergrund tragfähig ist. Das bedeutet, dass es keine losen Teile geben darf und die Oberfläche fest, stabil und nicht beweglich sein sollte. Für die Verwendung unserer Grundierung ist ein sauberer Untergrund von großer Bedeutung, er muss frei von Staub und Schmutz sein.
- Diese gründliche Reinigung sorgt dafür, dass diese Grundierung hervorragend haftet und eine solide Grundlage für die Verarbeitung unseres Betons Cirés bildet.